



0788

Sämänn Stein- und Kieswerke GmbH & CO. KG
Bahnhofstraße 21- 23
75417 Mühlacker

SÄMANN

Sämänn Stein- und Kieswerke

gültig seit: 01.03.2020

Sortenverzeichnis Nr. S_W_TL Pflaster_2020_001**"Bettungs- und Fugenmaterial" nach TL Pflaster StB 06/15**

Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)	
	122 662	125 342
Kornform	F ₁₅	
Korngröße	0/5	0/8
Kornzusammensetzung	OC ₉₀	
Rohdichte (angegebener Wert)	2,64 Mg/m ³	
Gehalt an Feinanteilen: (TL Pflaster)		
• nach Tab. 1	UF ₅	
• nach Tab. 8	UF ₉	
• nach Tab. 9	LF ₂	
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₀	
Dauerhaftigkeit		
• Frost-Widerstand	F ₁	
Kantigkeit	E _{CS} 35	
Anteil gebrochener Körner	C _{95/1}	C _{90/1}

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Sorte	Korn- gruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%					
		0,063	2	4	5,6	8	11,2
122 662	0/5	< 5	30-60		90-99	100	100
125 342	0/8	< 5	30-75	50-90		90-99	100

Gesteinsinformationen

Petrographischer Typ	Alpine Moräne
Gesteinskörnung	natürlich, gebrochene GK
Herkunft	Wintersdorf, Rastatt

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Jochen Sämänn, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

01.03.2020

(Ort und Datum)

(Unterschrift)